

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

HAERING® FLUX

Wintereinstellung für Farben und Putze



HAERING® FLUX

ist eine spezielle Einstellung für die Verarbeitung bei Nässe und Kälte. Durch den speziellen Härtungsmechanismus stellt sich, je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit, schneller eine Filmbildung an der Oberfläche ein. So wird selbst bei leichter Beregnung ein Abwaschen von der Fassade verhindert.

HAERING® FLUX-PRODUKTE

sind bei widrigen Wetterverhältnissen, wie z. B. Temperaturen ab $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 %, problemlos verarbeitbar.

VORTEILE

- ▶ Mehr produktive Arbeitszeit im Jahr.
- ▶ Dadurch bessere Bauermingestaltung und Termineinhaltung.
- ▶ Reduzierte Gerüststandzeiten.
- ▶ Die **FLUX-Fassadenfarben** und **FLUX-PUTZE** sind ab Werk oder über **HAERAMIX** Anlagen tönbar.



EIGENSCHAFTEN

- ▶ Umgebungs- und Untergrundtemperatur während der Applikation und Trocknung $\geq +1$ °C.
- ▶ Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen $+1$ °C bis $+10$ °C.
- ▶ Relative Luftfeuchte < 95 %.
- ▶ Bei der Verarbeitung muss der Untergrund trocken, reif-und eisfrei sein.
- ▶ Eine schnellere oberflächige Hautbildung bewirkt, dass schon nach ca. 6 Stunden* eine Beständigkeit gegen leichte Regenbelastung gegeben ist.
- ▶ Die Durchtrocknung bzw. Aushärtung findet nach wie vor durch Verdunstung des enthaltenen Wassers statt. D. h. je kühler und feuchter die Umgebung ist, umso länger dauert dieser Prozess.
- ▶ Nicht mit Normalware mischen.
- ▶ Die Lagerfähigkeit der **FLUX-Produkte** ist begrenzt auf max. 6 Monate.

*Ungefähre Angaben zur Orientierung.
Je nach Witterungsbedingungen, Produkt und Schichtstärke können Abweichungen auftreten.



HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

HAERING® FLUX-PRODUKTE:

FASSADENFARBEN	D 1270	UNISIL® FLUX
	D 1200	EGASIL® FLUX
PUTZE	P 7100	SILOXANPUTZ „K“ FLUX
	P 7150	SILOXANPUTZ „R“ FLUX
	P 7203	VS-PUTZ „K“ FLUX
	P 7301	VS-PUTZ „R“ FLUX
SPACHTEL	D 2206	VS-SPACHTEL FLUX



HAERING GmbH
Mühlstraße 2 – 10
D-74199 Untergruppenbach-Unterheinriet



Tel.: +49 (0) 7130 4702-0
Fax: +49 (0) 7130 4702-10
info@haering.de
www.haering.de